



Tekniskt datablad

Gerband 585

Ångspärrstejp

Gerband 585

Ångspärrstejp

Baksida

- Polyetenfilm; tjocklek 0,08 mm
- UV-stabiliserad
- Med PET-förstärkning

Klister

- Klister av polyakrylat
- Mycket hög vidhäftning
- Medelhög rivhållfasthet

Särskilda egenskaper

- Mycket flexibel
- Kan sträckas ut
- Långvarig fuktbeständighet (GPM 812)
- Utmärkt åldringsbeständighet
- PET-förstärkning förhindrar översträckning av tejp

Färg

- Grön

Användningsområden

- För inomhusbruk för lufttät limning och tätning av spalter och överlappningar i fuktspärrar och även luftspärrar enligt DIN 4108-7
- Limning av släta och lätt skrovliga PE-yltor
- Limning av icke-vaxat papper
- Limning av aluminiumplåtar
- Limning av PE-fleece
- Limning av MDF-skivor och träskivor (t.ex. orienterade skivor)
- Limning av slagtålig plast (rör, fönster) trä eller metall i osynliga områden

Information om applicering

- Applikationstemperatur > + 5° C
- Ytan som ska limmas måste vara stabil, fri från fett och damm
- För limning av MDF-skivor rekommenderar vi förbehandling med Gerband Primer 6300
- Förvaring i en torr miljö från + 5° C till + 25° C och skyddas mot UV-strålning

Polyetenfilm
Polyakrylat lim
PET-film
Polyakrylat klister
Silikonpapper

✓ DIN 4108-11



Tekniska uppgifter

- Tjocklek total (DIN EN 1942)* 0.34 mm
- Draghållfasthet (DIN EN 14410)* > 50 N / 25 mm
- Förlängning (DIN EN 14410)* 150 % til 200 %
- Vidhäftning (DIN EN 1939)* > 30 N / 25 mm
- Temperatur - 40° C till + 80° C
- Kärndiameter 76.5 mm, 85 mm
- Hållbarhet Minst 24 månader från leveransdatum

* i enlighet med respektive DIN

Förpackningsenhet

- Rullens längd 25 m
- Rullbredd 50 mm
- Rullar per kartong 12 st

Gerband® 585 ingår i databasen för byggprodukter som kan användas/inkluderas i Svanenmärkt byggande.

